

## **Показатели лабораторных испытаний по полипропилену.**

1. Показатель текучести расплава 230°C/216кг.(г/10мин) - 4,8 - 5,4 (литье), 8-11 (экструзия).
2. Массовая доля золы при t 800°C (%) - 1,8
3. Прочность при растяжении (МПа) - 26,6
4. Относительное удлинение при разрыве (%) – 421
5. Ударная вязкость по Изоду, с/н +23°C (кДж/м<sup>2</sup>) – 4
6. Модуль упругости при изгибе (МПа) - 1044
7. Плотность (г/см<sup>3</sup>) - 0,94.